SC AQUATEC EVOLUTION SRL. Bd. Theodor Pallady NR 66 d-e, Bucuresti, Sector 3, 032266. Tel.: 0314347666, Nr. ord. Reg. Com: J40/8654/2011; C.U.I. RO28874426; IBANRO60BTRL04401202565834XX Ag.Alba Iulia.
www.aquatecevolution.ro, office@aquatecevolution.ro

INDRUMAR TRANSPARENT APA MONOCOMPONENT

Pregatirea suprafetei (LEMN)

1. Slefuire cu hartie abraziva cu granulatia de 150 pentru esente foioase sau 180 pentru esente rasinoase.
2. Desprafuire prin stergere cu carpa si suflare cu pistol de suflat

I. Bait

a. Bait pe baza de apa serie CNA
b. Gata de folosire
   Cantitate aplicata: 70-120 gr/m² din substanta amestecata
   Metoda de aplicare: Pistol cu cupa gravitationala diuza 1,5/1,7
   Timp de uscare: Minim 6 ore la tempereatura de 20°C pentru supraplicare.
   Slefuire: Nu se slefuieste

II. Grund

a. Grund transaprent monocomponent FA580EC - 100%
b. Diluat la nevoie cu apa 5-15% in GREUTATE
Cantitate aplicata: 120-150 gr/m² din substanta amestecata
Metoda de aplicare: Pistol cu cupa gravitationala diuza 1,9; pistol cu cupa presurizata diuza 1,5-1,7 sau pompa airmix.
Timp de uscare: 1-2 ore pentru primul strat, Minim 6 ore pentru slefuire.
Slefuire: hartie abraziva granulatie de 280 mecanic sau 320 manual pana la obtinerea unei suprafete fine

III. Lac

a. Lac apa transparent mat AO1026 - 100%
b. Diluat la nevoie cu apa 5-10% in GREUTATE
Cantitate aplicata: 100-150 gr/m².
Metoda de aplicare: Pistol cu cupa gravitationala diuza 1,7; pistol cu cupa presurizata diuza 1,5, pompa airmix.
Timp de uscare: 6-12 ore pentru manipulare. Ambalare dupa minim 48 de ore.
Slefuire: Nu se slefuieste