SC AQUATEC EVOLUTION SRL. Bd. Theodor Pallady NR 66 d-e, Bucuresti, Sector 3, 032266. Tel.: 0314347666, Nr. ord. Reg. Com: J40/8654/2011; C.U.I. RO28874426; IBANRO60BTRL04401202565834XX Ag.Alba Iulia.
www.aquatecevolution.ro, office@aquatecevolution.ro

INDRUMAR CICLUL PE BAZA DE APA PE STICLA

Toate componentele se amesteca foarte bine in recipientul original inainte de aplicare sau pregatere a amestecului!!!

Pregatirea suprafetei (Sticla)

1. Degresare cu detergenti, sau diluant degresant pentru inlaturarea oricaror substante contaminante precum pete de uleiuri sau grasimi.

I. Vopsea pigmentata

a. Lac apa monocomponent pigmentat mat AOB1005G25 – 100%.
b. Aditiv aderenta sticla pe baza de apa AD33 - 2% in GREUTATE.
c. Diluat la nevoie cu apa 5 - 10% in GREUTATE.
   Cantitate aplicata: 120-170 gr/m² per strat. Maximum 2 straturi aplicate.
   Metoda de aplicare: Pistol cu cupa gravitationala diuza 1,7; pistol cu cupa presurizata diuza 1,5, pompa airmix.
   Timp de uscare: 6-12 ore pentru manipulare. Ambalare sau montaj dupa minim 48 de ore.

Slefuire: Nu se slefuieste

II. Vopsea de protectie uniformanta

a. Lac apa monocomponent pigmentat mat AOB1005G25 culoare alb sau gri - 100%
b. Diluat la nevoie cu apa 5 - 10% in GREUTATE
   Cantitate aplicata: 120-170 gr/m².
   Metoda de aplicare: Pistol cu cupa gravitationala diuza 1,7; pistol cu cupa presurizata diuza 1,5, pompa airmix.
   Timp de uscare: 6-12 ore pentru manipulare. Ambalare sau montaj dupa minim 48 de ore.
   Slefuire: Nu se slefuieste