SC AQUATEC EVOLUTION SRL. Bd. Theodor Pallady NR 66 d-e, Bucuresti, Sector 3, 032266. Tel.: 0314347666, Nr. ord. Reg. Com: J40/8654/2011; C.U.I. RO28874426; IBANRO60BTRL04401202565834XX Ag.Alba Iulia.
www.aquatecevolution.ro, office@aquatecevolution.ro

INDRUMAR DE UTILIZARE CICLUL PIGMENTAT PENTRU STICLA

Toate componentele se amesteca foarte bine in recipientul original inainte de aplicare sau pregatire a amestecului!!!

I. Vopsea pigmentata

a. Lac poliuretanic pigmentat mat OP751G10/V- 100%.
b. Catalizator C390, C389A - 50% in GREUTATE. Valabilitatea amestecului aprox. 4 ore.
c. Aditiv pentru aderenta la sticla AD27 – 10% in GREUTATE.
d. Diluant poliuretanic D1009 - 20-25% in GREUTATE

Cantitate aplicata: 125 - 180 gr/mp din substanta amestecata per strat. Maximum 2 straturi

Metoda de aplicare: Pistol cu cupa gravitationala diuza 1.7 – 1.9, pompa airmix.

Timp de uscare: 1-2 ore pentru supraaplicare fara slefuire, 4 – 6 ore pentru manipulare, peste 48 ore pentru asamblare sau montaj si ambalare.

Slefuire: Nu se slefuieste.