SC AQUATEC EVOLUTION SRL. Bd. Theodor Pallady NR 66 d-e, Bucuresti, Sector 3, 032266. Tel.: 0314347666, Nr. ord. Reg. Com: J40/8654/2011; C.U.I. RO28874426; IBANRO60BTRL04401202565834XX Ag.Alba Iulia.
www.aquatecevolution.ro, office@aquatecevolution.ro

INDRUMAR MDF PE BAZA DE APA BIO

Toate componentele se amesteca foarte bine in recipientul original inainte de aplicare sau pregatere a amestecului!!!

Pregatirea suprafetei (MDF)

1. Slefuire cu hartie abraziva cu granulatia de 150 sau 180
2. Desprafuire prin stergere cu carpa si suflare cu pistol de suflat

I. Izolant

a. Grund/Izolant pe baza de apa pentru MDF FA1028 - 100%
b. Catalizator PU pentru produse pe baza de apa CA508 – 5%
c. Se poate dilua cu apa cu pana la 10%

Cantitate aplicata: 100-200 gr/m²
Metoda de aplicare: Pistol cu cupa gravitationala diuza 1,7 sau 1,9
Timp de uscare: Minim 3 ore la temperatura de 20°C
Slefuire: Se slefuieste cu hartie spatiata granulatie 240-320 mecanic sau manual

II. Grund

a. Grund alb monocomponent FA452BIO - 100%
b. Catalizator produse pe baza de apa CA500BIO – 5% in GREUTATE
c. Diluat la nevoie cu apa 5-15% in GREUTATE

Cantitate aplicata: 120-180 gr/ m² din substanta amestecata
Metoda de aplicare: Pistol cu cupa gravitationala diuza 1,9; pistol cu cupa presurizata diuza 1,5-1,7 sau pompa airmix.
Timp de uscare: 1-2 ore pentru primul strat, Minim 6 ore pentru slefuire. Maxim 3 straturi
Slefuire: hartie abraziva granulatie de 280 mecanic sau 320 manual pana la obtinerea unei suprafete fine

III. Lac

a. Lac apa pigmentat mat AOB818BIO - 100%
b. Catalizator produse pe baza de apa CA500BIO – 5% in GREUTATE
c. Diluat la nevoie cu apa 5-10% in GREUTATE

Cantitate aplicata: 120-150 gr/m².

Metoda de aplicare: Pistol cu cupa gravitationala diuza 1,7; pistol cu cupa presurizata diuza 1,5, pompa airmix.
Timp de uscare: 6-12 orepentru manipulare. Ambalare sau montaj dupa minim 48 de ore.
Slefuire: Nu se slefuieste