SC AQUATEC EVOLUTION SRL. Bd. Theodor Pallady NR 66 d-e, Bucuresti, Sector 3, 032266. Tel.: 0314347666, Nr. ord. Reg. Com: J40/8654/2011; C.U.I. RO28874426; IBANRO60BTRL04401202565834XX Ag.Alba Iulia.
www.aquatecevolution.ro, office@aquatecevolution.ro

# INDRUMAR CICLUL PE BAZA DE APA PE MDF

**Toate componentele se amesteca foarte bine in recipientul original inainte de aplicare sau pregatere a amestecului!!!**

## Pregatirea suprafetei (MDF)

1. Slefuire cu hartie abraziva cu granulatia de 150 sau 180
2. Desprafuire prin stergere cu carpa si suflare cu pistol de suflat

## I. Izolant

a. Grund/Izolant pe baza de apa pentru MDF FA1028 - 100%
b. Catalizator PU pentru produse pe baza de apa CA508 – 5%
c. Se poate dilua cu apa cu pana la 10%

**Cantitate aplicata**: 100-200 gr/m²
**Metoda de aplicare**: Pistol cu cupa gravitationala diuza 1,7 sau 1,9
**Timp de uscare**: Minim 3 ore la temperatura de 20°C
**Slefuire**: Se slefuieste cu hartie spatiata granulatie 240-320 mecanic sau manual

## II. Grund

a. Grund alb monocomponent FAB454EC - 100%
b. Diluat la nevoie cu apa 5-10% in GREUTATE
**Cantitate aplicata**: 140-180 gr/ m².din substanta amestecata
**Metoda de aplicare**: Pistol cu cupa gravitationala diuza 1,9; pistol cu cupa presurizata diuza 1,5-1,7 sau pompa airmix.
**Timp de uscare**: 1-2 ore pentru primul strat, Minim 6 ore pentru slefuire. Maxim 3 straturi
**Slefuire:** hartie abraziva granulatie de 280 mecanic sau 320 manual pana la obtinerea unei suprafete fine

## III. Lac

a. Lac apa monocomponent pigmentat mat AOB1005G25 - 100%
b. Diluat la nevoie cu apa 5-10% in GREUTATE
**Cantitate aplicata**: 120-220 gr/m².
**Metoda de aplicare**: Pistol cu cupa gravitationala diuza 1,7; pistol cu cupa presurizata diuza 1,5, pompa airmix.

**Timp de uscare**: 6-12 orepentru manipulare. Ambalare sau montaj dupa minim 48 de ore.

**Slefuire:** Nu se slefuieste