



INDRUMAR DE UTILIZARE CICLUL PIGMENTAT MDF

I. Izolant

- a. Izolant poliuretanic transparent pentru MDF IS211, IS211B – 100%
- b. Catalizator poliuretanic C268 - **60%** in VOLUM sau **40%** in GREUTATE sau catalizator poliuretanic cu continut ridicat de corp solid C284 – **30% in greutate.**
- c. Diluant poliuretanic mediu D 1009 max. **30%** VOLUM si GREUTATE

Cantitate aplicata: 100 - 130 gr/mp din substanta amestecata.

II. Grunduri

- a. Grund poliuretanic alb extra elastic FP281EC, FP1142B, FP500V- 100%
- b. Catalizator poliuretanic alifatic C268, C273 - **60%** VOLUM sau **40%** GREUTATE sau catalizator poliuretanic cu continut ridicat de corp solid **C284 – 30% in greutate.**
- c. Diluant poliuretanic mediu D 1009 (20 – 30%) VOLUM si GREUTATE

Cantitate aplicata: 150 - 200 gr/mp din substanta amestecata.* maini

Timp uscare: 6 -12 ore. Se slefueste cu granulatie de 280 mecanic sau 320 manual.

Metode de aplicare: Pistol cu cupa gravitationala, Pompa airmix

III. Mate albe sau Baze Pigmentate pentru vopsele mate

- a. Lac poliuretanic alb mat OP751G10/V- **100%**
- b. Catalizator C390, C389A - **60% VOLUM** sau **50% GREUTATE**
- c. Diluant poliuretanic D1009, D1073– **25 - 40% VOLUM** si **GREUTATE**

Cantitate aplicata: 125 - 180 gr/mp din substanta amestecata.

Metoda de aplicare: Pistol cu cupa gravitationala diuza 1.7 – 1.9, pompa airmix.

Timp de uscare: 4 – 6 ore pentru manipulare, ideal peste 24 ore pentru asamblare.

Slefuire: Nu se slefuieste.