



SC AQUATEC EVOLUTION SRL. Bd. Theodor Pallady NR 66 d-e, Bucuresti, Sector 3, 032266. Tel.: 0314347666, Nr. ord. Reg. Com: J40/8654/2011; C.U.I. RO28874426; IBANRO60BTRL04401202565834XX Ag.Alba Iulia.
www.aquatecevolution.ro, office@aquatecevolution.ro

INDRUMAR TRANSPARENT APA S-matt

Pregatirea suprafetei (LEMN)

1. Slefuire cu hartie abraziva cu granulatia de 150 pentru foioase sau 180 pentru conifere
2. Desprafuire prin stergere cu carpa si suflare cu pistol de suflat

I. Izolant

- a. Izolant transparent pe baza de apa pentru MDF ISA1008 - 100%
- b. Catalizator produse pe baza de apa CA502– 15% in GREUTATE
- c. Se poate dilua cu pa pana la 10%

Cantitate aplicata: 120-150 gr/m²

Metoda de aplicare: Pistol cu cupa gravitacionala diuza 1,7 sau 1,9

Timp de uscare: Minim 3 ore la temperatura de 20°C

Slefuire: Se slefuieste cu hartie spatiata granulatie 240-320 mecanic sau manual



SC AQUATEC EVOLUTION SRL. Bd. Theodor Pallady NR 66 d-e, Bucuresti, Sector 3, 032266. Tel.: 0314347666, Nr. ord. Reg. Com: J40/8654/2011; C.U.I. RO28874426; IBANRO60BTRL04401202565834XX Ag. Alba Iulia.
www.aquatecevolution.ro, office@aquatecevolution.ro

II. Grund

- a. Grund alb bicomponent FA45 - 100%
- b. Catalizator produse pe baza de apa CA508 – 20% in GREUTATE
- c. Diluat la nevoie cu apa 5-15% in GREUTATE

Cantitate aplicata: 120-150 gr/ m² din substanta amestecata

Metoda de aplicare: Pistol cu cupa gravitacionala diuza 1,9; pistol cu cupa presurizata diuza 1,5-1,7 sau pompa airmix.

Timp de uscare: 5-6 ore pentru primul strat, Minim 12 ore pentru slefuire.

Slefuire: hartie abraziva granulatatie de 280 mecanic sau 320 manual.

III. S-matt

- a. Lac apa transparent mat AOX1018 - 100%
- b. Catalizator produse pe baza de apa CA519– 15% in GREUTATE
- c. Diluat la nevoie cu apa 5-10% in GREUTATE

Cantitate aplicata: 100-150 gr/m².

Metoda de aplicare: Pistol cu cupa gravitacionala diuza 1,7; pistol cu cupa presurizata diuza 1,5, pompa airmix.



SC AQUATEC EVOLUTION SRL. Bd. Theodor Pallady NR 66 d-e, Bucuresti, Sector 3, 032266. Tel.: 0314347666, Nr. ord. Reg. Com: J40/8654/2011; C.U.I. RO28874426; IBANRO60BTRL04401202565834XX Ag.Alba Iulia.
www.aquatecevolution.ro, office@aquatecevolution.ro

Timp de uscare: 6-12 ore pentru manipulare. Ambalare sau montaj dupa minim 48 de ore.

Slefuire: Nu se slefuieste