



SC AQUATEC EVOLUTION SRL. Bd. Theodor Pallady NR 66 d-e, Bucuresti, Sector 3, 032266. Tel.: 0314347666, Nr. ord. Reg. Com: J40/8654/2011; C.U.I. RO28874426; IBANRO60BTRL04401202565834XX Ag.Alba Iulia.
www.aquatecevolution.ro, office@aquatecevolution.ro

INDRUMAR MONOCOMPONENT ANTIRUGINA

Toate componentele se amesteca foarte bine in recipientul original inainte de aplicare sau pregatere a amestecului!!!

Pregatirea suprafetei (METAL)

1. Slefuire cu hartie abraziva sau sablare. Indepartare urme sudura sau rugina de.
2. Degresare cu detergenti, sau diluant degresant pentru indepartarea diferitelor substante contaminante precum uleiuri sau grasim.

I. Grund

- a. Grund antirugina sintetic monocomponent 6274-5342.
- b. Diluant nitro D1002 – 10/30% in GREUTATE.

Cantitate aplicata: 120-150 gr/m² din substanta lichida.

Metoda de aplicare: Pulverizare, pensula, trafalet.

Timp de uscare: Pentru supraaplicare minim 45 de min la o temperatura de 20°C.

Slefuire: Nu se slefuiesc in primele 2 spatamani dupa aplicare. Dupa acest termen, inainte de urmatorul strat, trebuie slefuit cu hartie abraziva de 280



SC AQUATEC EVOLUTION SRL. Bd. Theodor Pallady NR 66 d-e, Bucuresti, Sector 3, 032266. Tel.: 0314347666, Nr. ord. Reg. Com: J40/8654/2011; C.U.I. RO28874426; IBANRO60BTRL04401202565834XX Ag.Alba Iulia.
www.aquatecevolution.ro, office@aquatecevolution.ro

II. Vopsea

- a. Vopsea monocomponenta catalizabila 27C1 - 100%.
- b. Catalizator optional 9920-0699 – 5-10% in GREUTATE.
- c. Diluat la nevoie cu D1002 - 10/30% in GREUTATE.

Cantitate aplicata: 100-150 gr/m².

Metoda de aplicare: Pistol cu cupa gravitationala diuza 1,9; pompa airless, pensula

Timp de uscare: 6-12 ore pentru manipulare. Ambalare sau montaj dupa minim 48 de ore.

Slefuire: Nu se slefuieste