



SC AQUATEC EVOLUTION SRL. Bd. Theodor Pallady NR 66 d-e, Bucuresti, Sector 3, 032266. Tel.: 0314347666, Nr. ord. Reg. Com: J40/8654/2011; C.U.I. RO28874426; IBANRO60BTRL04401202565834XX Ag.Alba Iulia.
www.aquatecevolution.ro, office@aqatecevolution.ro

INDRUMAR BICOMPONENT ANTIRUGINA C5H

Toate componentele se amesteca foarte bine in recipientul original inainte de aplicare sau pregatire a amestecului!!!

Pregatirea suprafetei (METAL)

1. Slefuire cu hartie abraziva sau sablare. Indepartare urme sudura sau rugina de.
2. Degresare cu detergenti, sau diluant degresant pentru indepartarea diferitelor substante contaminante precum uleiuri sau grasim.

I. Grund

- a. Grund antirugina epoxidic 5204-4678 – 100%.
- b. Catalizator pentru epoxidice rapid 9926-7779 – 15% in GREUTATE.
- c. Diluant nitro D1002 – 10/30% in GREUTATE.

Cantitate aplicata: 120-150 gr/m² din substanta lichida.

Metoda de aplicare: Pulverizare, airless.

Timp de uscare: Pentru supraaplicare minim 45 de min la o temperatura de 20°C.



SC AQUATEC EVOLUTION SRL. Bd. Theodor Pallady NR 66 d-e, Bucuresti, Sector 3, 032266. Tel.: 0314347666, Nr. ord. Reg. Com: J40/8654/2011; C.U.I. RO28874426; IBANRO60BTRL04401202565834XX Ag.Alba Iulia.
www.aquatecevolution.ro, office@aquatecevolution.ro

Slefuire: Nu se slefuieste in primele 2 spatamani dupa aplicare. Dupa acest termen, inainte de urmatorul strat, trebuie slefuit cu hartie abraziva de 280

II. Vopsea

- a. Vopsea poliacrilica 58OP, 5820 - 100%.
- b. Catalizator acrilic 9906-0699 – 20% in GREUTATE.
- c. Diluant poliuretanic D1009 – 10-30% in GREUTATE.

Cantitate aplicata: 100-150 gr/m².

Metoda de aplicare: Pistol cu cupa gravitationala diuza 1,9; pompa airless.

Timp de uscare: 6-12 ore pentru manipulare. Ambalare sau montaj dupa minim 48 de ore.

Slefuire: Nu se slefuieste