



SC AQUATEC EVOLUTION SRL. Bd. Theodor Pallady NR 66 d-e, Bucuresti, Sector 3, 032266. Tel.: 0314347666, Nr. ord. Reg. Com: J40/8654/2011; C.U.I. RO28874426; IBANRO60BTRL04401202565834XX Ag.Alba Iulia.  
[www.aquatecevolution.ro](http://www.aquatecevolution.ro), [office@aquatecevolution.ro](mailto:office@aquatecevolution.ro)

## INDRUMAR DTM ANTIRUGINA MONOCOMPONENTE

**Toate componentele se amesteca foarte bine in recipientul original inainte de aplicare sau pregatire a amestecului!!!**

### Pregatirea suprafetei (METAL)

1. Slefuire cu hartie abraziva sau sablare. Indepartare urme sudura sau rugina.
2. Degresare cu detergenti, sau diluant degresant pentru inlaturarea oricaror substante contaminante precum uleiuri sau grasimi.

### I. Vopsea antirugina DTM

- a. Vopsea/Grund antirugina DTM sintetica mata 6277 – 100%.
- b. Diluant nitro D1002 – 10/30% in GREUTATE.

**Cantitate aplicata:** 120-150 gr/m<sup>2</sup> din substanta lichida/strat. 2 straturi recomandate.

**Metoda de aplicare:** Pulverizare, airless, pensula, trafalet.

**Timp de uscare:** Pentru supraaplicare minim 45 de min. la o temperatura de 20°C.



SC AQUATEC EVOLUTION SRL. Bd. Theodor Pallady NR 66 d-e, Bucuresti, Sector 3, 032266. Tel.: 0314347666, Nr. ord. Reg. Com: J40/8654/2011; C.U.I. RO28874426; IBANRO60BTRL04401202565834XX Ag.Alba Iulia.  
[www.aquatecevolution.ro](http://www.aquatecevolution.ro), [office@aquatecevolution.ro](mailto:office@aquatecevolution.ro)

**Slefuire:** Nu se slefuieste in primele 2 saptamani dupa aplicare. Dupa acest termen, inainte de urmatorul strat, trebuie slefuit cu hartie abraziva de 280.

## II. Vopsea metalizata DTM

- a. Vopsea/Grund DTM metalizata structurata sintetica mata 6539-V401– 100%.
- b. Diluant nitro D1002 – 10/30% in GREUTATE.

**Cantitate aplicata:** 120-150 gr/m<sup>2</sup> din substanta lichida/strat. 2 straturi recomandate.

**Metoda de aplicare:** Pulverizare, airless, pensula, trafalet.

**Timp de uscare:** Pentru supraaplicare minim 45 de min. la o temperatura de 20°C.

**Slefuire:** Nu se slefuieste in primele 2 saptamani dupa aplicare. Dupa acest termen, inainte de urmatorul strat, trebuie slefuit cu hartie abraziva de 280

## III. Vopsea antirugina DTM pentru zincate

- a. Vopsea/Grund antirugina DTM sintetica mata 6505 – 100%.
- b. Diluant nitro D1002 – 10/30% in GREUTATE.

**Cantitate aplicata:** 120-150 gr/m<sup>2</sup> din substanta lichida/strat. 2 straturi recomandate.



SC AQUATEC EVOLUTION SRL. Bd. Theodor Pallady NR 66 d-e, Bucuresti, Sector 3, 032266. Tel.: 0314347666, Nr. ord. Reg. Com: J40/8654/2011; C.U.I. RO28874426; IBANRO60BTRL04401202565834XX Ag.Alba Iulia.  
[www.aquatecevolution.ro](http://www.aquatecevolution.ro), [office@aquatecevolution.ro](mailto:office@aquatecevolution.ro)

**Metoda de aplicare:** Pulverizare, airless, pensula, trafalet.

**Timp de uscare:** Pentru supraaplicare minim 45 de min. la o temperatura de 20°C.

**Slefuire:** Nu se slefuieste in primele 2 saptamani dupa aplicare. Dupa acest termen, inainte de urmatorul strat, trebuie slefuit cu hartie abraziva de 280

#### IV. Vopsea DTM catalizabila

- a. Vopsea/Grund antirugina DTM poliuretanic 2892, 2890 – 100%.
- b. Catalizator optional poliuretanic 9920-0699 – 5-10% in GREUTATE.
- c. Diluant nitro D1002 – 10/30% in GREUTATE.

**Cantitate aplicata:** 120-150 gr/m<sup>2</sup> din substanta lichida/strat. 2 straturi recomandate.

**Metoda de aplicare:** Pulverizare, airless, pensula, trafalet.

**Timp de uscare:** Pentru supraaplicare minim 45 de min. la o temperatura de 20°C.

**Slefuire:** Nu se slefuieste in primele 2 saptamani dupa aplicare. Dupa acest termen, inainte de urmatorul strat, trebuie slefuit cu hartie abraziva de 280