



SC AQUATEC EVOLUTION SRL. Bd. Theodor Pallady NR 66 d-e, Bucuresti, Sector 3, 032266. Tel.: 0314347666, Nr. ord. Reg. Com: J40/8654/2011; C.U.I. RO28874426; IBANRO60BTRL04401202565834XX Ag.Alba Iulia.
www.aquatecevolution.ro, office@aquatecevolution.ro

INDRUMAR DTM ANTIRUGINA BICOMPONENTE

Toate componentele se amesteca foarte bine in recipientul original inainte de aplicare sau pregatere a amestecului!!!

Pregatirea suprafetei (METAL)

1. Slefuire cu hartie abraziva sau sablare. Indepartare urme sudura sau rugina.
2. Degresare cu detergenti, sau diluant degresant pentru inlaturarea oricaror substante contaminante precum uleiuri sau grasimi.

I. Vopsea DTM catalizabila

- a. Vopsea/Grund antirugina DTM poliuretana 2892, 2890 – 100%.
- b. Catalizator optional poliuretanic 9920-0699 – 5-10% in GREUTATE.
- c. Diluant nitro D1002 – 10/30% in GREUTATE.

Cantitate aplicata: 120-150 gr/m² din substanta lichida/strat. 2 straturi recomandate.

Metoda de aplicare: Pulverizare, airless, pensula, trafalet.

Timp de uscare: Pentru supraaplicare minim 45 de min. la o temperatura de 20°C.



SC AQUATEC EVOLUTION SRL. Bd. Theodor Pallady NR 66 d-e, Bucuresti, Sector 3, 032266. Tel.: 0314347666, Nr. ord. Reg. Com: J40/8654/2011; C.U.I. RO28874426; IBANRO60BTRL04401202565834XX Ag.Alba Iulia.
www.aquatecevolution.ro, office@aquatecevolution.ro

Slefuire: Nu se slefuieste in primele 2 saptamani dupa aplicare. Dupa acest termen, inainte de urmatorul strat, trebuie slefuit cu hartie abraziva de 280

II. Vopsea antirugina DTM bicomponenta C3

- a. Vopsea/Grund antirugina DTM poliacrilica mata 5811 – 100%.
- b. Catalizator acrilic 9906-0699 – 20% in GREUTATE
- c. Diluant nitro D1002 – 10/30% in GREUTATE.

Cantitate aplicata: 120-150 gr/m² din substanta lichida/strat. 2 straturi recomandate.

Metoda de aplicare: Pulverizare cu pistol cu cupa, airless.

Timp de uscare: Pentru supraaplicare minim 45 de min. la o temperatura de 20°C.

Slefuire: Nu se slefuieste in primele 2 zile dupa aplicare. Dupa acest termen, inainte de urmatorul strat, trebuie slefuit cu hartie abraziva de 280.

III. Vopsea DTM pentru aliaje neferoase

- a. Vopsea poliacrilica pigmentabila 58OP, 5820 - 100%.
- b. Catalizator acrilic 9906-0699 – 20% in GREUTATE.
- c. Diluant poliuretanic D1009 – 10-30% in GREUTATE.



SC AQUATEC EVOLUTION SRL. Bd. Theodor Pallady NR 66 d-e, Bucuresti, Sector 3, 032266. Tel.: 0314347666, Nr. ord. Reg. Com: J40/8654/2011; C.U.I. RO28874426; IBANRO60BTRL04401202565834XX Ag.Alba Iulia.
www.aquatecevolution.ro, office@aquatecevolution.ro

Cantitate aplicata: 100-150 gr/m² din substanta lichida/strat. 2 straturi recomandate.

Timp de uscare: Pentru supraaplicare minim 45 de min. la o temperatura de 20°C.

Slefuire: Nu se slefuieste in primele 2 zile dupa aplicare. Dupa acest termen, inainte de urmatorul strat, trebuie slefuit cu hartie abraziva de 280