



SC AQUATEC EVOLUTION SRL. Bd. Theodor Pallady NR 66 d-e, Bucuresti, Sector 3, 032266. Tel.: 0314347666, Nr. ord. Reg. Com: J40/8654/2011; C.U.I. RO28874426; IBANRO60BTRL04401202565834XX Ag.Alba Iulia.
www.aquatecevolution.ro, office@aquatecevolution.ro

INDRUMAR BICOMPONENT ANTIRUGINA APA

Toate componentele se amesteca foarte bine in recipientul original inainte de aplicare sau pregatere a amestecului!!!

Pregatirea suprafetei (METAL)

1. Slefuire cu hartie abraziva sau sablare. Indepartare urme sudura sau rugina.
2. Degresare cu detergenti, sau diluant degresant pentru indepartarea diferitelor substante contaminante precum uleiuri sau grasimi.

I. Grund

- a. Grund antirugina epoxidic 4204-0017 – 100%.
- b. Catalizator pentru epoxidice apa rapid 4299-7779 – 50% in GREUTATE.
- c. Diluat cu apa – 0-5% in GREUTATE.

Cantitate aplicata: 120-150 gr/m² din substanta lichida.

Metoda de aplicare: Pulverizare, airless.

Timp de uscare: Pentru supraaplicare minim 2 ore la o temperatura de 20°C.



SC AQUATEC EVOLUTION SRL. Bd. Theodor Pallady NR 66 d-e, Bucuresti, Sector 3, 032266. Tel.: 0314347666, Nr. ord. Reg. Com: J40/8654/2011; C.U.I. RO28874426; IBANRO60BTRL04401202565834XX Ag.Alba Iulia.
www.aquatecevolution.ro, office@aquatecevolution.ro

Slefuire: Nu se slefuieste in primele 2 saptamani dupa aplicare. Dupa acest termen, inainte de urmatorul strat, trebuie slefuit cu hartie abraziva de 280

II. Vopsea

- a. Vopsea poliacrilica pe baza de apa 4363-H, 4362-H - 100%.
- b. Catalizator poliuretanic pe baza de apa 4350-0699 – 20% in GREUTATE.
- c. Dilua cu apa – 5-10% in GREUTATE.

Cantitate aplicata: 120-150 gr/m².

Metoda de aplicare: Pistol cu cupa gravitationala diuza 1,9; pompa airless.

Timp de uscare: 6-12 ore pentru manipulare. Ambalare sau montaj dupa minim 48 de ore.

Slefuire: Nu se slefuieste