



SC AQUATEC EVOLUTION SRL. Bd. Theodor Pallady NR 66 d-e, Bucuresti, Sector 3, 032266. Tel.: 0314347666, Nr. ord. Reg. Com: J40/8654/2011; C.U.I. RO28874426; IBANRO60BTRL04401202565834XX Ag.Alba Iulia.
www.aquatecevolution.ro, office@aquatecevolution.ro

INDRUMAR AUTONIVELANT PARDOSELI

Toate componentele se amesteca foarte bine in recipientul original inainte de aplicare sau pregatire a amestecului!!!

Pregatirea suprafetei (Beton)

1. Slefuire cu hartie abraziva sau sablare. Indepartare urme de finisaje precedente.

I. Amorsa

- a. Rasina epoxidica FLOW 78 SolventFree 0265-0015 – 100%.
- b. Catalizator epoxidic 0266-5000, 0266-7779 (rapid) – 17% in GREUTATE.
- c. Diluat la nevoie cu D1002 sau 9043 – 0-20% in GREUTATE.

Cantitate aplicata: 350-800 gr/m² din substanta lichida.

Metoda de aplicare: Trafalet sau fierul de glet.

Timp de uscare: Pentru supraaplicare 12-24 ore la o temperatura de 20°C.

Slefuire: Nu se slefuieste in primele 24 de ore pentru supraaplicare. Dupa acest termen, inainte de urmatorul strat, trebuie slefuit mecanic.



SC AQUATEC EVOLUTION SRL. Bd. Theodor Pallady NR 66 d-e, Bucuresti, Sector 3, 032266. Tel.: 0314347666, Nr. ord. Reg. Com: J40/8654/2011; C.U.I. RO28874426; IBANRO60BTRL04401202565834XX Ag.Alba Iulia.
www.aquatecevolution.ro, office@aquatecevolution.ro

II. Vopsea strat de uzura

- a. Rasina LEVEL SL SolventFree autonivelanta pigmentata 0271-0015 – 100%.
- b. Catalizator epoxidic 0262-7779 – 34% in GREUTATE.
- c. Diluat la nevoie cu D1002 sau 9043 – 0-20% in GREUTATE.

Cantitate aplicata: 600-800 gr/m² din substanta lichida.

Metoda de aplicare: Trafalet sau fierul de glet.

Timp de uscare: Pentru supraaplicare 12-24 ore la o temperatura de 20°C.

Slefuire: Nu se slefuieste in primele 24 de ore pentru supraaplicare. Dupa acest termen, inainte de urmatorul strat, trebuie slefuit mecanic.

III. Vopsea de protectie

- a. Vopsea poliuretantica pigmentat mata OP395G10/xxxx - 100%.
- b. Catalizator poliuretanic C390 – 100% in GREUTATE.
- c. Diluat la nevoie cu D1024 - 10/30% in GREUTATE.

Cantitate aplicata: 100-150 gr/m².

Metoda de aplicare: Trafalet microfibra sau pensula.

Timp de uscare: 6-12 ore pentru trafic usor.

Slefuire: Nu se slefuieste