

Vopsea decorativa pe baza de apa mata. Poate fi aplicata cupensula sau gletiera.

PROPRIETATI PRINCIPALE:

1. Confera suprafetei un efect decorativ mat.
2. Produs poate fi aplicat in doua moduri diferite: In mod direct cu gletiera sau cu pensula peste care se trece ulterior cu spatula de plastic.
3. O buna respiratie a suportului.
4. Produs conform cu UE2004/42/CE(implementat de D.leg N.161/2006), care limiteaza emisiile de compusi organici volatili (COV) in mediu.

Conferă suprafeței un anumit efect decorativ finisaj mat. - Poate fi aplicat în două moduri diferite: în mod direct cu mistria, sau cu pensula, cu finisaj ulterioara cu o spatula de plastic.

ASPECT:

Mat.

CULORI

Alb si alte culori folosind sistemul propriu de nuanțare.

DATE DE BAZA LA 20°C

Densitate	1,15 ± 0,05 kg/l
Continut de corp solid	48% ± 2
Viscozitate (Brookfield):	Irelevant
Capacitate de acoperire teoretice	7-9 m ² /l în funcție de natura și textura substratului
Timp de uscare	Uscare la atingere: 1 orae, Revopsibil:5 ore (poate varia in functie de conditiile de mediu
Perioada de valabilitate(loc racoros si uscat)	12 luni (sensibil la inghet)
Punct de inflamabilitate (DIN 53213):	Nu se aplica

STRUMENTE NECESARE

Produsul se amesteca bine inainte de utilizare.

Metoda de aplicare: Gletiera , Pensula + Spatula din plastic

Diluant recomandat: gata de utilizare.

PROCESUL DE FINISARE

Pregatirea suportului: suportul trebuie sa pe deplin stabil, curat si uscat, lipsit de praf adeziv ce nu are aderenta la suport. In cazul incare suprafata este contamiata cu mucegai se aplica un pre-tratament cu substante speciale anti-mucegai. Daca este necesar se degreseaza suprafata.

N.B. In cazul suprafetelor vopsite, verifica compatibilitatea si aderenta inainte de aplicarea produsului.

SUBSTRAT

1 x Fondo LISCIO - grund neted specificial pentru vopsele decorative STILNOVO.

STRAT FINAL

2 x ESPRESSION.

Procesul de aplicare:

Finisajul folosind gletiera de inox cu muchie rotunjita: aplicati produsul in doua straturi, cu ajutorul unei gletiere cu margini rotunjite pentru a se evita aparitia zgarieturilor in urma aplicarii. Se aplica un prim strat uniform pentru a acoperi substratul , se lasa sa se usuce timp de aproximativ 5 ore, apoi se aplica un al doilea strat pentru a ajunge la efectul caracteristic

Finisajul folosind pensula si spatula de plastic: aplicati produsul executand miscari in cruce astfel incat sa evitati aparitia petelor.Dupa circa 5 minude de la aplicare –inainte ca procesul de uscare sa se finalizeze-se trece peste cu spatula de plastic astfel incat sa ajungeti la finisajul dorit. Dupa aproximativ 5 ore , in cazul in care produsul s-a uscat , se aplica al doilea strat folosind acelasi mod de aplicare ca prima data.

NB: A nu se aplica atunci cand temperatura mediului ambiant si/sau al suprafetei este sub 5°C sau peste 40°C si umiditatea relativa depaseste 85%

