

Vopsea decorativa pe baza de apa cu continut metalic

## PROPRIETATI PRINCIPALE:

1. Da o senzatie de finisaj rafinat.
2. Produs pe baza de var natural.
3. O buna respiratie a suportului.
4. Produs conform cu UE2004/42/CE(implementat de D.leg N.161/2006), care limiteaza emisiile de compusi organici volatili (COV) in mediu.

## ASPECT:

Stucco Venetian

## CULORI

Alb si alte culori folosind sistemul propriu de nuanzare.

## DATE DE BAZA LA 20°C

Densitate	1,56± 0,05 kg/l
Continut de corp solid	68,5% ± 2
Viscozitate (Brookfield):	Irelevant
Capacitate de acoperire teoretice	0,8-1,2 m <sup>2</sup> / kg per 3 straturi, în funcție de natura și textura substratului
Timp de uscare	Uscare la atingere: 1-2 orae, Revopsibil:24 ore (poate varia in functie de conditiile de mediu
Perioada de valabilitate(loc racoros si uscat)	12 luni (sensibil la inghet)
Punct de inflamabilitate (DIN 53213):	Nu se aplica

## INSTRUMENTE NECESARE



Produsul se amesteca bine inainte de utilizare.

Metoda de aplicare: Gletiera de otel cu colturi rotunjite

Diluant recomandat: gata de utilizare.

## PROCESUL DE FINISARE

Pregatirea suportului: suportul trebuie sa pe deplin stabil, curat si uscat, lipsit de praf adeziv ce nu are aderenta la suport. In cazul incare suprafata este contamiata cu mucegai se aplica un pre-tratament cu substante speciale anti-mucegai. Daca este necesar se degreseaza suprafata.

N.B. In cazul suprafetelor vopsite, verifica compatibilitatea si aderenta inainte de aplicarea produsului.

## SUBSTRAT

2 x Fondo LISCIO - grund neted specificial pentru vopsele decorative STILNOVO.

## STRAT FINAL

3 x ITALIA.

Procesul de aplicare: Aplicati produsul in trei straturi, folositi o gletiera din otel inoxidabil, cu margini rotunjite pentru a evita liniile inestetice in procesul de aplicare a produsului. Aplicati primul strat astfel incat sa acoperiti suprafata complet, se lasa sa se usuce timp de 24 de ore; al doilea strat se aplica si se incepe crearea efectului de stuco, se lasa sa se usuce timp de 24 ore; se aplica al treilea strat si se finalizeaza efectul de stuco dorit. Inainte ca ultimul strat sa se usuce complet se lustruieste suprafata folosind spatula din otel corespunzatoare. Se poate aplica pentru o protectie si un finisaj superior un strat de ceara naturala

**NB: A nu se aplica atunci cand temperatura mediului ambiant si/sau al suprafetei este sub 5°C sau peste 40°C si umiditatea relativa depaseste 85%**

