

Vopsea decorativa pe baza de apa pentru interior si exterior, special formulat astfel incat sa creeze un finisaj antic natural.

PROPRIETATI PRINCIPALE:

1. TOSCANA este formulat din rasini acril-siloxance care garanteaza o excelenta rezistenta la agenti atmosferici..
2. Finisaj ce transmite un efect antic.
3. Aplicare usoara.
4. Produs conform cu UE2004/42/CE(implementat de D.leg N.161/2006), care limiteaza emisiile de compusi organici volatili (COV) in mediu.

ASPECT:

Mat.

CULORI

Culori folosind sistemul propriu de nuanzare.

DATE DE BAZA LA 20°C

Densitate	1,18 ± 0,05 kg/l
Continut de corp solid	46% ± 2
Viscozitate (Brookfield):	200-300 P (spindle 5 – speed 3)
Capacitate de acoperire teoretice	8-10 m ² / l per strat, în funcție de natura și textura substratului
Timp de uscare	Uscare la atingere –o ora, Revopsibil 6-8 ore (poate varia in functie de conditiile de mediu)
Perioada de valabilitate(loc racoros si uscat)	12 luni (sensibil la inghet)
Punct de inflamabilitate (DIN 53213):	Nu se aplica

STRUMENTE NECESARE

Produsul se amesteca bine inainte de utilizare.

Metoda de aplicare: cu pensula,manusa.

Diluant recomandat: produsul este gata de utilizare.

PROCESUL DE FINISARE

Pregatirea suportului: suportul trebuie sa pe deplin stabil, curat si uscat, lipsit de praf adeziv ce nu are aderenta la suport. In cazul incare suprafata este contamiata cu mucegai se aplica un pre-tratament cu substante speciale anti-mucegai. Daca este necesar se degreseaza suprafata.

N.B. In cazul suprafetelor vopsite, verifica compatibilitatea si aderenta inainte de aplicarea produsului.

SUBSTRAT

2 x Fondo LISCIO - grund neted specificial pentru vopsele decorative STILNOVO.

1 x CARTTERE - vopsea decorativa aspra din gama STILNOVO

STRAT FINAL

2 x TOSCANA.

Procesul de aplicare cu pensula: Inmuiati pensula in TOSCANA apoi aplicati prin miscari in diagonala pentru a se evita aparitia petelor. Cantitatea de produs utilizata, dimensiunea pensulei si intensitatea miscarilor vor determina efectul final

Preocesa de aplicare cu manusa (numai pentru interior TOSCANA): se inmoaie manusa apoi se stoarce astfel incat sa ramana suficient produs si se aplica pe suprafata executand miscari circulare.

NB: A nu se aplica atunci cand temperatura mediului ambiant si/sau al suprafetei este sub 5°C sau peste 40°C si umiditatea relativa depaseste 85%

